



SVFLOOR-2558

Primario epoxico de baja viscosidad

Descripción:

- **Svfloor-2558** es un primario epoxico libre de solvente, de baja viscosidad, que se utiliza como sellador en superficies de concreto que serán recubiertas con sistema epoxico Svfloor.

Cualidades/ventajas:

- **Svfloor-2558** posee baja viscosidad por lo que tiene excelente penetración en el sustrato.
- Fácil aplicación, rápida velocidad de curado.
- Excelente adherencia, libre de solvente.
- Se puede utilizar con arena sílice o cuarzo para hacer morteros epóxicos.

Metodo de Aplicación:

- El concreto debe tener por lo menos 28 días de vaciado para que haya alcanzado su resistencia y su curado.
- La superficie debe estar libre de suciedad, polvo, pintura suelta, grasas, para esto se debe preparar la superficie con escurificadora, granalladora, o maquina desbastadora industrial.
- La superficie debe estar seca (máximo 4% de humedad).
- Áreas porosas o grietas deben ser tratadas con masilla epoxi, o mortero cementoso.
- **Svfloor-2558** se aplica en capas delgadas distribuyéndolo de forma pareja utilizando, brocha o rodillo para epoxi pelo corto.

Mezcla:

- Vierta 2 partes de producto A, con 1 parte de producto B, manteniendo estrictamente sus proporciones.
- Se recomienda utilizar un taladro eléctrico de baja revolución (300-400 rpm.).
- Mezcle ambas partes hasta alcanzar su homogeneidad, aproximadamente 3 minutos.

Observaciones:

- **Svfloor-2558** debe estar seco al tacto, para poder aplicar el revestimiento siguiente.
- La humedad relativa debe ser menor a 90%.
- No aplicar en temperaturas que estén bajo 6°C y mayor a 35°C.
- No aplicar **Svfloor-2558** sobre concretos con menos de 28 días de vaciado.
- Cualquier pregunta llamar a nuestro departamento técnico.

SERVITETOP INC

Calle Independencia, Nro. 24, Piñonal Sur, Maracay, Edo. Aragua, Venezuela

Tel: +58 (243) 234-8078; +58 (414) 4562457; +58 (412) 495-7388

Email: servitetopca@hotmail.com

10300 NW South River Dr. Bay # 4 Medley Fl 33178.

Phone: (954)643-7592 - (954)655-0819

Email: svfloormiami@gmail.com

Website: www.svfloor.com



Cubrimiento Teórico:

- 180-250 gr/mt2, como sellador o primer.
- 2-4 kilos/m2, cuando se utiliza en mortero epóxico.

Precauciones:

- **Svffloor-2558** se debe aplicar en lugares con buena ventilación.
- Se deben utilizar equipos de seguridad adecuados, ropas cómodas, guantes resistentes a químicos, lentes, mascarillas con filtro de carbón, pues el producto contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede causar daños graves a la salud.
- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por 10 min y acudir al médico.
- En caso de ingesta, no provocar el vómito y acudir al médico de forma inmediata.
- La información contenida en este documento fue dada de buena fe, basada en la experiencia y conocimiento que Servitetop inc. Tiene del producto, siempre y cuando este, se haya almacenado, manejado y aplicado en situaciones normales de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de Servitetop inc.
- La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer las pruebas necesarias de los productos en los lugares donde se aplicará para obtener el mejor de los resultados.

Almacenamiento:

- 2 años en envases bien sellados, y en ambiente seco y fresco.

SERVITETOP INC

Calle Independencia, Nro. 24, Piñonal Sur, Maracay, Edo. Aragua, Venezuela

Tel: +58 (243) 234-8078; +58 (414) 4562457; +58 (412) 495-7388

Email: servitetopca@hotmail.com

10300 NW South River Dr. Bay # 4 Medley Fl 33178.

Phone: (954)643-7592 – (954)655-0819

Email: svffloormiami@gmail.com

Website: www.svffloor.com